



DEKORMAL
emalia ftalowa szybkoschnąca
ogólnego stosowania

KARTA TECHNICZNA

Zastosowanie:

Dekormal emalia ftalowa szybkoschnąca ogólnego stosowania jest wysokiej jakości wyrobem odznaczającym się doskonałą przyczepnością do podłoża i farb podkładowych. Tworzy gładkie powierzchnie bez zmarszczeń i chropowatości o równomiernym, wysokim połysku, charakteryzujące się krótkim czasem schnięcia, elastycznością, odpornością na wodę oraz działanie czynników atmosferycznych.

Przeznaczona do wykonywania pokryć ochronno-dekoracyjnych konstrukcji, obiektów i urządzeń stalowych oraz żeliwnych w środowiskach przemysłowych o umiarkowanym działaniu korozyjnym. Może być wykorzystywana do zabezpieczania urządzeń eksploatowanych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń oraz do malowania pierwszego, jak i renowacyjnego.

Można nią także malować elementy drewniane eksploatowane wewnątrz pomieszczeń.

Przygotowanie podłoża:

Podłoże powinno być suche, bez rdzy i kurzu, wolne od tłuszczu oraz innych zanieczyszczeń.

Dekormal emalię szybkoschnącą ogólnego stosowania należy nakładać na powierzchnie uprzednio zagruntowane wyrobami POLIFARB Kalisz S.A., np. farbą podkładową UNICHRON szybkoschnącą. Przy malowaniu innych, niż metalowe, typów podłoży, należy dobrać podkład wykazujący dobrą przyczepność do danego podłoża.

W przypadku malowania renowacyjnego z podłoża należy usunąć odpryski i złuszczenia starej powłoki, następnie podłoże przeszlifować, oczyścić i odtłuścić.

Sposób użycia:

Przed przystąpieniem do malowania farbę należy starannie wymieszać.

W zależności od potrzeby rozcieńczyć rozpuszczalnikiem do wyrobów ftalowo-karbamidowych, doprowadzając do odpowiedniej lepkości roboczej.

METODY I PARAMETRY NAKŁADANIA					
	Dodatek rozcieńcz. [%]	Lepkość (4 mm) [s]	Średnica dyszy [mm]	Ciśnienie MPa	Zalecana ilość warstw
Pędzel, wałek	0÷5	Postać handlowa	-	-	1÷2
Natrysk pneumatyczny	max 20	25÷35	1,5÷2	0,3÷0,5	1÷2
Natrysk hydrodynamiczny	max 5	Postać handlowa	0,26÷0,48	12÷22	1÷2

POLIFARB KALISZ S.A.

62-800 Kalisz, ul. Dobrzecka 64

tel. (062) 766 02 30

fax (062) 766 20 38

www.polifarb.kalisz.pl

marketing@polifarb.kalisz.pl

Parametry techniczne:

Wydajność:	7-12 m ² / 1l
Zawartość substancji stałych:	min. 60%
VOC:	max. 600 g/l
Sposób nanoszenia:	pędzel, wałek malarski, natrysk, zanurzenie
Czas schnięcia:	I stopień(suchość dotykowa) – 30 min.; III stopień (całkowite) – 3 h
Zalecana ilość warstw:	1–2
Temperatura zapłonu:	pow. 23 ⁰ C
Okres gwarancji:	12 miesięcy
Kolor:	zgodny z zakładową kartą kolorów
Stopień połysku:	wysoki połysk
Ciężar właściwy:	najwyżej 1,2 g/cm ³
Lepkość:	umowna mierzona kubkiem Forda Φ4 – 80-150 s
Norma:	PN-C-81901
PKWiU:	24.30.12-29.00

Wskazówki

BHP i przeciwpożarowe:

Surowce wchodzące w skład farby są palne i szkodliwe w przypadku wdychania, kontaktu ze skórą i spożycia.

Przechowywać w zamknięciu i poza zasięgiem dzieci.

Prace malarskie prowadzić przy dobrze działającej wentylacji, z dala od otwartego ognia.

Produkt zawiera ksylen.

POLIFARB KALISZ S.A.

62-800 Kalisz, ul. Dobrzecka 64

tel. (062) 766 02 30

fax (062) 766 20 38

www.polifarb.kalisz.pl

marketing@polifarb.kalisz.pl